PROPAM® TECH GLAS NYS

MORTERO DE MONTAJE DE ALTAS PRESTACIONES PARA LA FIJACIÓN BLOQUES CERÁMICOS

DESCRIPCIÓN

El mortero de montaje **PROPAM® TECH GLAS NYS** está formulado a base de cemento, áridos seleccionados, aditivos orgánicos y resinas que confieren una buena trabajabilidad, retención de agua y adherencia.



APLICACIONES

- Colocación de bloques cerámicos.

PROPIEDADES

- Gran adherencia.
- Facilidad de aplicación.

SOPORTE

Los bloques deberán estar limpios y secos.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar todo el saco con aproximadamente 6,5 litros de agua, hasta obtener una perfecta homogeneización.
2. Dejar reposar durante unos 5 minutos aproximadamente.
3. Volver a mezclar nuevamente para tener la pasta lista para su uso.
4. Aplicar la pasta sobre los bloques y colocarlos con la ayuda de una maza de goma.
5. Retirar si fuese necesario, la pasta sobrante.
7. Ante posibles dilataciones o contracciones, colocar una junta perimetral elástica para proteger las paredes o huecos de ventana en contacto con los bloques.
8. En la colocación es importante presionar los bloques para conseguir un correcto macizado de todos los elementos y evitar huecos entre bloque y soporte.

RECOMENDACIONES

- No aplicar en condiciones de lluvia ni con temperatura inferior a 5°C o superior a 35°C.
- No añadir materiales a la mezcla.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado en kg/m² de **PROPAM® TECH GLAS** NYS para operaciones de montaje y rejuntado dependerá de las dimensiones del boque.

PRESENTACIÓN

En sacos de 25 Kg.
Color: arcilla.

ALMACENAMIENTO

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.

DATOS TÉCNICOS	
Conforme EN 998-2	**T**
Agua de amasado	26 ± 1%
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Tiempo de vida de la mezcla	30 minutos
Densidad producto endurecido	1,6 ± 0,1 g/l
Reacción al fuego	Euroclase A1
Resistencias a compresión	≥ 7,5 N/mm2
Adherencia sobre el bloque	≥ 0,7 N/mm²
Contenido en iones cloruro	≤ 0,1%
Absorción de agua	≤ 0,2 Kg/m² $min^{0,5}$
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35
Conductividad térmica	0,8 ± 0,1 W/m K

SEGURIDAD E HIGIENE

Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Datos de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

NOTA LEGAL

Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos mediante ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto, que no sean las indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos, y basados en nuestra experiencia. Dichos datos, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmosféricas y de puesta en obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos, deberá realizarse una prueba o ensayo "in situ" bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda, aclaración adicional o aplicación diferente a la especificada rogamos consulten con nuestro departamento técnico. La ficha técnica valida será siempre la última versión que estará situada en www.molins.es/construction-solutions/
Julio 2025

www.molins.es/construction-solutions

PROPAMSA S.A.U.
Ctra. N-340. Km 1242.3
08620 Sant Vicenç dels Horts -España
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49